



# LJEPILO U SPREJU

## KONTAKTNO LJEPILO U SPREJU



### OPIS PROIZVODA

Ljepilo u spreju je kontaktno ljepilo za lijepljenje velikih površina. Lijepi trajno ili privremeno. Prikladno za lijepljenje raznih materijala, pa i za Styrofoam®. Ravnomjeren uzorak raspršivanja – učinkovito nanošenje ljepila. Ventil za raspršivanje protiv začepeljivanja.

### PODRUČJA UPORABE

Za lijepljenje papira, kartona, kolaža, metalnih folija, kože, filca, mnogo vrsta plastike, tekstila, Styrofoam® itd. sa sobom i mnogim drugim materijalima kao što su drvo, keramika, staklo itd.  
PE, PP.

### KARAKTERISTIKE

- Za privremeno i trajno pričvršćivanje
- Lako se upotrebljava
- Brzo i snažno
- Otporno na vlagu

### PRIPREMA

**Radni uvjeti:** Ne upotrebljavajte na temperaturama ispod +10 °C.

**Osobna sigurnost:** Ljepilo u spreju sadrži hlapljiva, vrlo zapaljiva otapala. Prilikom upotrebe i pohrane ovog proizvoda potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere opreza. Kada nanosite proizvod na veće površine, osigurajte dobro prozračivanje radnog prostora.

**Zahtjevi za površinu:** Površine koje lijepite moraju biti suhe i bez prašine ili masnoće.

### PRIMJENA

**Pokrivenost:** 5 m<sup>2</sup>/l, nanoseno s obje strane

#### Upute za uporabu:

Prije upotrebe dobro protresite sprej. Budite sigurni da udaljenost između mlaznice za raspršivanje i materijala na koji se ljepilo nanosi je 20-25 cm. Fino i konstanto prskajte ljepilo. Lijepljenje 1. trajno: Nanesite tanak, ujednačen sloj na obje površine. Pričekajte najmanje 10 minuta, a zatim čvrsto pritisnite dijelove. Lijepi odmah - ispravljanje više nije moguće! Što je veći pritisak, to je bolji rezultat lijepljenja. Trajanje pritiska nije bitno za čvrstoću lijepljenja. 2. privremeni: Nanesite tanki, ujednačeni sloj na dio koji želite da ostane uklonjiv i pričekajte najmanje 20 min. Nakon toga dio je samoljepljiv i može se učvrstiti i ukloniti nekoliko puta.

**Mrlje/ostaci:** Za čišćenje uprljanih dijelova i opreme kao i za uklanjanje mrlja koristite špirit (prvo testirajte). Stvrdnute mrlje od ljepila teško je ukloniti.

**Savjet:** Nakon prskanja, držite spremnik naopako i pritišćite mlaznicu dok ne izađe samo zrak bez ljepila. To sprječava začepljenje mlaznice.

**Napomene:** Spremnik pod tlakom. Zaštitite od sunčeve svjetlosti i nemojte izlagati temperaturama iznad 50 °C. Nemojte bušiti ni paliti, čak ni nakon upotrebe. Baciti samo kada je potpuno prazno. Nemojte udisati pare. Ne prskati prema otvorenom plamenu ili bilo kojem užarenom materijalu. Držite podalje od izvora zapaljenja – pušenje je zabranjeno. Bez odgovarajuće ventilacije moguće je nakupljanje potencijalno eksplozivnih smjesa. Držite izvan dohvata djece.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Stiren-butadien kaučuk (SBR)
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata na 20 °C
Vrijeme rukovanja:	Odmah se veže
Maksimalna otpornost na temperaturu:	50 °C
Čvrsta tvar približno:	22 %

### ROK TRAJANJA

Čuvajte na suhom, hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.