SZKŁO

SZYBKI, KRYSTALICZNIE CZYSTY, WODOODPORNY KLEJ DO SZKŁA

OPIS PRODUKTU

Specjalny klej do naprawy szkła utwardzający się pod wpływem UV, który jest przezroczystym klejem akrylowym, utwardzającym się szybko po naświetleniu światłem dziennym. Jest specjalizowany do łączenia szkła ze szkłem oraz szkła z metalem. Po utwardzeniu staje się odporny na wodę, zmywarkę, UV i temperaturę.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Łączy szkło i kryształ ze sobą oraz z metalem. Idealny do klejenia i naprawy obiektów szklanych i kryształowych, takich jak waza, szklanka, karafka, statuetka, miska, witryna, blat stołu, lampa lub ramka.
Nieodpowiedni do kryształu ołowiowego, szkła barwionego, szkła odpornego na stłuczenie i szkła bezpieczeństwa, szyb samochodowych i akwariów.

WŁAŚCIWOŚCI

· Szybki
· Utwardzający się pod UV
· Przezroczysty, krystalicznie czysty
· Wodoodporny
· Odporny na zmywarkę

PRZYGOTOWANIE

Warunki pracy: Nie używać w temperaturach poniżej +10°C
Wymagania powierzchni: Powierzchnie do klejenia muszą być suche i wolne od tłuszczu oraz kurzu.

ZASTOSOWANIE

Sposób użycia:
Nałóż klej cienką warstwą z jednej strony, unikając wpływu (jasnego) światła słonecznego. Ten klej do szkła utwardza się pod wpływem promieni UV (światło słoneczne). Można użyć lampy UV o długości fali od 250 nm do 350 nm. Naciśnij części mocno przez 10-20 sekund i umieść w bezpośrednim świetle słonecznym. W zależności od materiału i ilości nałożonego kleju, siła chwytu zostaje osiągnięta po około 5 minutach.
Plamy/pozostałości: Natychmiast usuń resztki kleju za pomocą acetonu. Suche resztki kleju można usunąć tylko mechanicznie.
Zwróc uwagę na: Produkt utwardza się pod wpływem światła UV, tzn. na zewnątrz w bezpośrednim świetle słonecznym lub wewnątrz bezpośrednio przy oknie. Produkt nie utwardza się pod pochmurnym niebem ani w sztucznym świetle. Użycie lampy UV o długości fali od 220 do 350 nm pozwala skierować światło na złącza klejowe, co umożliwia ich utwardzenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna:	Urethane Acrylate Ester
Odporność na chemikalia:	Woda, olej, smar, rozcieńczone kwasy i zasady
Kolor:	Krystalicznie czysty
Konsystencja:	Płynny
Gęstość ca.:	0.98 g/cm^3
Warunki suszenia/ utwardzania:	Direct Sun-light (220 nm-260 nm)
Czas schnięcia/utwardzania ok.*:	5 minut
Ostateczna siła wiązania po:	24 godziny
Minimalna odporność na temperaturę:	-40 °C
Maksymalna odporność na temperaturę:	130 °C
Odporność na wilgoć:	Dobra
Przezroczysty:	Tak
Odporność na promienie UV:	Bardzo dobra
Lepkość:	Płynny
Lepkość ca.:	6500 mPa·s
Wodoodporność:	Dobra

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.

SZKŁO

SZYBKI, KRYSTALICZNIE CZYSTY, WODOODPORNY KLEJ DO SZKŁA

* Czas utwardzania może się różnić w zależności od powierzchni, ilość użytego produktu, poziomu wilgotności i temperatury otoczenia.

WŁAŚCIWOŚCI FIZJOLOGICZNE
Utwardzony klej jest obojętny, całkowicie neutralny i fizjologicznie nieszkodliwy.

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ
Tuba 3g

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym, chłodnym i wolnym od mrozu miejscu, również chronionym przed bezpośrednim światłem słonecznym.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.