



WOOD&FLOOR

ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Στεγανοποιητικό υψηλής ποιότητας, ειδικού χρώματος, κατάλληλο για συνδετικούς αρμούς σε δάπεδα παρκέ, laminate, σανίδες, δάπεδα φελού, λινοτάπητες και δάπεδα από PVC. Είναι επίσης κατάλληλο για πλήρωση αρμών σε σοβατεπί κατά μήκος του δαπέδου ή του τοίχου, κατώφλια και άλλα δομικά στοιχεία.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για συνδετικούς αρμούς κατά μήκος των τοίχων, σωληνώσεις καλοριφέρ κτλ, ιδανικό για χώρους όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν σοβατεπί. Επίσης, είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση ενώσεων σε σκάλες και άλλες ξύλινες κατασκευές.

Δεν είναι κατάλληλο για πίσσα, πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), PTFE και ενυδρεία.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εύκολη εφαρμογή
- Σταθερό χρώμα
- Ματ χρώμα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά και εξωτερικά
- Μόνιμα ελαστοπλαστικό (12,5% τέντωμα)
- Τρίψιμο
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μεταξύ -20°C και +75°C
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε όλες τις καιρικές συνθήκες μετά τη σκλήρυνση
- Βάφεται
- Μπορεί να βερνικωθεί

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Εφαρμόστε μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +40°C.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη, σκουριά και λίπη.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και να μην έχουν σκόνη και λιπαρότητα. Για καλύτερα αποτελέσματα, καλύψτε τα άκρα των ενώσεων με ταινία κάλυψης.

Εργασία: Εφαρμόστε το περιεχόμενο του φυσιγγίου χρησιμοποιώντας BISON πιστόλι σιλικόνης. Εάν χρειάζεται, καλύψτε τις άκρες της ένωσης με κολλητική ταινία για όμορφο αποτέλεσμα. Λειάνετε την άρθρωση με υγρό δάχτυλο ή το εργαλείο σιλικόνης BISON Multi Tool.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: Περιεχόμενο κατάλληλο για περίπου 8 έως 15 m (ανάλογα με τη διάμετρο της άρθρωσης)

Οδηγίες χρήσης:

Χρησιμοποιήστε BISON πιστόλι σιλικόνης για να χειριστείτε το φυσιγγίο. Ανοίξτε το φυσιγγίο κόβοντας στην επάνω πλευρά το πλαστικό σπείρωμα της φύσιγγας με ένα κοφτερό μαχαίρι ή το εργαλείο σιλικόνης BISON Multi Tool. Βιδώστε το ακροφύσιο και τη λοξοτομήστε στο επιθυμητό πλάτος.

Για καλό αποτέλεσμα, καλύψτε τις άκρες της ένωσης με κολλητική ταινία. Εξασφαλίστε ελάχιστο πλάτος αρμού 6 mm και μέγιστο 24 mm. Για πλάτος αρμού 12 mm, εξασφαλίστε βάθος αρμού 6 mm. Σε περίπτωση μεγαλύτερου πλάτους αρμού, το βάθος θα πρέπει να είναι το μισό του πλάτους του αρμού. Οι βαθύτεροι σύνδεσμοι πρέπει να γεμίζονται με μια ράβδο στήριξης αφρού. Χρησιμοποιήστε πιστόλι σιλικόνης για να εφαρμόσετε το σφραγιστικό στην άρθρωση ομοιόμορφα και λειάνετε μέσα σε 5 έως 10 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα (βρεγμένο) δάχτυλο ή εργαλείο λείανσης στεγανωτικού. Αφαιρέστε την ταινία κάλυψης αμέσως μετά το εργαλείο και κλείστε το φυσιγγίο. Μετά από 5 λεπτά, θα σχηματιστεί ένα επιφανειακό δέρμα. Πολυμερισμός 1 mm ανά 24 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία. Βάφεται και τρίβεται μόλις σκληρύνει πλήρως.

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε τους υγρούς λεκέδες αμέσως με νερό. Τα σκληρυμένα υπολείμματα του σφραγιστικού μπορούν να αφαιρεθούν μόνο μηχανικά.

Συμβουλή: Μην εφαρμόζετε το σφραγιστικό στη βροχή. Μετά την εφαρμογή, κρατήστε την ένωση στεγνή για τουλάχιστον 8 ώρες. Μην εφαρμόζετε έξω κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου ή του χειμώνα, καθώς το σφραγιστικό δεν θα στεγνώσει καλά. Το σφραγιστικό μπορεί να βαφτεί, περαστεί βερνίκι και να είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες μετά την πλήρη σκλήρυνση. Το χρώμα του σφραγιστικού μπορεί να στεγνώσει ελαφρώς διαφορετικά

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πυκνότητα Περίπου:	1,71 g/cm ³
Σκληρότητα (Shore A):	30
Μέγιστη επιτρεπόμενη παραμόρφωση:	12.5 %
Βασικό συστατικό:	Διασπορά ακρυλικού
Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης Περίπου*:	8-14 ημέρες για πλήρη σκλήρυνση, ανάλογα με τη σχετική υγρασία του αέρα και τις θερμοκρασίες.
Εκαστικότητα:	Περιορισμένα
Ικανότητα πλήρωσης:	Καλό
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	5 °C
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	40 °C
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-20 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	75 °C
Αντοχή στη μούχλα:	Μηδέν
Στέρεις ύλες Περίπου:	78 %
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Καλό
Ιξώδες:	Παστώδες

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσετε σε καλά σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +25°C.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.