



BOUWKIT®

SNELLE, WATERVASTE (D4-NORM) EN TIXOTROPE BOUW-KONSTRUKTIELIJM OP BASIS VAN POLYURETHAAN.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Snelle, watervaste (D4-norm) en tixotrope bouw-konstruktieflijm op basis van polyurethaan. Professionele kwaliteit, voldoet aan norm NEN-EN 204 D4.

TOEPASSINGSGBIED



het snel, watervast en sterk verlijmen van bouwkonstrukties en -verbindingen waaraan hoge eisen worden gesteld. Toepasbaar voor vrijwel alle bouwmaterialen zoals hout, (natuur)steen, (gas)beton, gips, marmer, rubber, metalen, diverse kunststoffen en PU- en PS hardschuim o.a. bij scheidingswanden, plaat- en isolatiemateriaal, dakplaten en afdekprofielen, gevelbetimmering, kabelgoten, ladders, formica. Ook voor minder passende verbindingen (bijv. ongeschaafd hout) en oneffen materialen. De gelvormige (tixotrope) kwaliteit is ideaal voor verticale verbindingen. D4: Binnenruimten, waar regelmatig gedurende langere perioden langslpend water of condens optreedt. Buitenruimten blootgesteld aan weersinvloeden, waarbij een adequate bescherming van het gelijmde hout aanwezig is. Niet geschikt voor het verlijmen van Polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), P.T.F.E. en nylon (PA).

EIGENSCHAPPEN

- (Zee)watervast volgens EN 204 D4 norm
- Supersterk
- Snel uithardend
- Tixotroop - gelvormig
- Beperkt vullend, bruist licht op
- Goed standvermogen, druip niet
- Oplosmiddelvrij
- Temperatuur- en weerbestendig

- Binnen en buiten toepasbaar
- Overschilderbaar
- Schuurbaar

KEUREN & NORMERINGEN

Certificaten	
	KOMO: Lijmen voor niet-dragende toepassingen. Certificaat 32394 op basis van BRL 2339 (EN 204: D4 klasse, EN 14257 (Watt '91)).
	ATG: Lijmen voor niet-dragende houtstructuren (EN 204: D4 klasse, EN 14256, EN 14257 (Watt '91)). Certificaat ATG 11/2848.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: De temperatuur van omgeving, de lijm en de te verlijmen materialen mag niet lager zijn dan +5°C. Het houtvochtgehalte moet tussen de 10% en 18% liggen. (max. 25%).

Persoonlijke bescherming: Het dragen van rubber of plastic handschoenen wordt aanbevolen.

Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlakken moeten schoon, stofvrij en goed passend zijn. Vette houtsoorten ontvetten met thinner. Niet poreuze materialen opruwen. Bevochtig de zijde waarop geen lijm is aangebracht met een vochtige doek.

Gereedschap: Kitpistool (bijvoorbeeld BISON Click Gun), fijngetande lijmkam (1 mm), kwast of roller, klem of pers.

VERWERKING

Verbruik: 5-6 m²/kg

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik koker aan bovenzijde openen door de plastic nippel boven de schroefdraad met een scherp mes af te snijden. Hierna de spuitmond bevestigen en deze schuin afsnijden. De lijm dun en gelijkmatig éénzijdig aanbrengen. Eventueel verder verdelen met m.b.v. fijngetande lijmkam (1 mm), kwast of roller. Verbinding binnen 6 minuten monteren en minimaal 1 uur persen of klemmen.

Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met aceton. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



BOUWKIT®

SNELLE, WATERVASTE (D4-NORM) EN TIXOTROPE BOUW-KONSTRUKTIELIJM OP BASIS VAN POLYURETHAAN.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Polyurethaan prepolymeer
Chemicaliën- bestendigheid:	Goed
Kleur:	Transparant
Dichtheid ca.:	1.14 g/cm ³
Vullend vermogen:	Beperkt
Eindsterkte na:	30 minuten bij 20 °C
Minimale temperatuurbestendigheid:	-20 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	125 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Open tijd ca.:	10 minuten
Overschilderbaarheid:	Goed
Persdruk:	2-5 kg/cm ²
Vastestofgehalte ca.:	100 %
Perstijd:	30 minuten
Viscositeit:	Vloeibaar
Viscositeit ca.:	3 mPa·s
Waterbestendigheid:	Zeer goed

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden na productie.

Aangebroke verpakking beperkt houdbaar.

Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +10°C en +20°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.