



RUBBER SEAL® TEKUĆA GUMA

PREMAZ NA BAZI GUME ZA VODONEPROPUSNO BRTVLJENJE, ZAŠTITU I POPRAVKE



OPIS PROIZVODA

Premaz na bazi gume za vodonepropusno brtvljenje, zaštitu i popravke. Izvanredna univerzalna kvaliteta, prikladna za gotovo sve površine. Prikladno za unutarnju i vanjsku upotrebu, od hidroizolacije kupaonica do popravljivanja žljebova, od zaštite drvenarije u vrtu do hidroizolacije spojeva.

PODRUČJA UPORABE

Prikladno za brtvljenje, zaštitu i popravljivanje gotovo svih materijala, kao što su drvo, beton, kamen, metal, cink, bitumen, EPDM (uz prethodni test), PVC itd. Dobro se veže čak i za PP/PE. Prikladno za unutarnju i vanjsku primjenu, primjerice za kupaonice, krovove, podrumne zidove i vrtove. Za hidroizolaciju tuš kada, podnih spojeva, žljebova, cijevi, okvira prozora i spojeva krovnih prozora, predmeta na tlu itd. Prikladno i kao protuklizna podloga, zaštita za metal i drvo (na primjer, vrtni stupovi) i premaz.

KARAKTERISTIKE

- Za brtvljenje, zaštitu i popravke
- 100 % vodootporno
- Trajno elastično 750 %
- Lako se nanosi (sa pištoljem za kartuše)
- Veže se za gotovo sve materijale
- Zaštita od korozije i erozije
- Otporno na sve vremenske prilike i UV zračenje
- Otporno na sol i kemikalije
- Može se prebojiti (uz prethodni test)
- Trajna kvaliteta: minimalni vijek trajanja 20 godina (ispitano u skladu s normom EN 1297)
- Na bazi vode, bez otapala, bez hlapljivih organskih spojeva, netoksično

OZNAKE KVALITETE & NORME

Certifikati	
	EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for construction products in indoor areas. EC-1 Plus (Very low emission Plus)

PRIPREMA

Radni uvjeti: Ne upotrebljavajte na temperaturama $\leq +5$ °C.

Predobrada površine: Površine moraju biti suhe, čiste i bez prašine i masnoća. Po potrebi ih ispijekarite.

Alati: Pištolj za kartuše, špatula.

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Nanesite premaz pištoljem za kartuše i razmažite ga lopaticom ili sličnim alatom unutar 10 do 15 minuta. Nakon 30 do 60 minuta formira se površinski sloj, koji se nakon 2 sata može izložiti na kiši. Potpuno vodootporan nakon 24 sata, a potpuno se stvrdnjava nakon 48 sati, ovisno o debljini sloja koji se nanosi i uvjetima okoline. Minimalna debljina sloja: 2 mm. Potrošnja: 1,5-2,5 L/m².

Savjet: Minimalna debljina sloja: 2 mm.

Napomene: Ne nanosite na temperaturama ispod +5 °C.

Može se izložiti vodi (kiši) nakon 12 sati. Ako se brtvilo koristi u kombinaciji s Rubber Seal®, preporučujemo upotrebu neutralnog silikonskog brtvila.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Modificirani Bitumen
Otpornost na kemikalije:	Vrlo dobro
Boja:	Crna
Vrijeme sušenja/stvrdnjavanja ribl.*:	48 sata
Elastičnost:	Vrlo dobro
Prekidno istezanje:	900 %
Minimum temperature resistance:	-20 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	160 °C
Otpornost na vlagu:	Vrlo dobro
Čvrsta tvar pribl.:	60 %
Otpornost na UV zračenje:	Vrlo dobro
Viskoznost:	Gel

* Vrijeme sušenja može varirati ovisno o površini, nanosenoj količini proizvoda, razini vlage i temperaturi okoline.

ROK TRAJANJA

Dobro zatvorena pakiranja trebaju se čuvati na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi na smrzavanje na temperaturi od +5

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.



RUBBER SEAL® TEKUĆA GUMA

PREMAZ NA BAZI GUME ZA VODONEPROPUSNO BRTVLJENJE, ZAŠTITU I POPRAVKE

°C do +25 °C. Rok trajanja: Najmanje 18 mjeseci u neotvorenom pakiranju. Otvaranjem pakiranja smanjuje se rok trajanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.