



KLEJ DO DREWNA PVAC D2

KLEJ DO DREWNA BIAŁY - PO WYSCHNIĘCIU PRZEZROCZYSTY, WYSOKIEJ JAKOŚCI, ODPORNY NA WILGOĆ (EN 204 D2)



OPIS PRODUKTU

Klej do drewna biały - po wyschnięciu przezroczysty, wysokiej jakości, odporny na wilgoć (EN 204 D2) do użytku wewnątrz pomieszczeń. Silniejszy niż drewno. Do klejenia i laminowania praktycznie wszystkich twardych, miękkich i egzotycznych rodzajów drewna.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do odpornego na wilgoć klejenia i laminowania praktycznie wszystkich twardych, miękkich i egzotycznych rodzajów drewna. Odpowiedni do dobrze dopasowanych, nieobciążonych konstrukcji drewnianych, wykorzystujących na przykład połączenia palcowe, połączenia na jaskółczy ogon, połączenia czopowe, kołki oraz sprężyny. Odpowiedni do zastosowań wewnątrz, takich jak drzwi i meble w, na przykład, salonach i biurach. Do klejenia powierzchni drewnianych, płyty twardej i miękkiej, płyty wiórowej, sklejki multiplex, MDF, papieru, tektury i płyty pilśniowej. Odpowiedni również do laminowania forniru i twardych arkuszy plastikowych (HPL, Formica, Duropal, Resopal) na powierzchni drewnianej. EN 204 D2: Przestrzenie wewnętrzne, w których zwiększona wilgotność względna występuje okazjonalnie i przez krótki czas, przy czym poziom wilgotności drewna pozostaje poniżej 18 %.

WŁAŚCIWOŚCI

- Silniejszy niż drewno
- Przezroczysty po wyschnięciu
- Idealny do zastosowań wewnątrz (EN 204 D2)
- Można malować
- Bez rozpuszczalników

ETYKIETY & STANDARDY JAKOŚCI

Normy	
EN 204 D2	EN 204: D2

PRZYGOTOWANIE

Warunki pracy: Temperatura kleju, materiałów do klejenia i otoczenia nie powinna być niższa niż +5 °C. Wilgotność względna powinna wynosić do 65 %, natomiast poziom wilgotności drewna między 8 % a 12 %.

Wymagania powierzchni: Powierzchnie do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od kurzu. Upewnij się, że połączenie jest dobrze dopasowane.

Przygotowanie powierzchni: Tłuste rodzaje drewna należy odtłuścić.

Narzędzia: Klejenie za pomocą kleju z drobnym zębem (1 mm), pędzla lub wałka, zacisku lub prasy.

ZASTOSOWANIE

Pokrycie: 2-4 m²/kg, przy nałożeniu po obu stronach, w zależności od charakteru materiałów.

Sposób użycia:

Nałóż klej pędzlem lub innym narzędziem w równomiernej i cienkiej warstwie na jedną lub obie powierzchnie klejone. Pozwól na wniknięcie produktu przez kilka minut, następnie zmontuj części i zaciśnij lub przyciśnij je przez 1-2 godziny. Pożądane ciśnienie wynosi 2-5 kg/cm².

Plamy/pozostałości: Natychmiast usuń resztki kleju wodą. Suche resztki kleju można usunąć tylko mechanicznie.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.



KLEJ DO DREWNA PVAC D2

KLEJ DO DREWNA BIAŁY - PO WYSCHNIĘCIU PRZEZROCZYSTY, WYSOKIEJ JAKOŚCI,
ODPORNY NA WILGOĆ (EN 204 D2)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna:	Dyspersja octanu poliwinylu
Kolor:	Biały
Kolor po utwardzeniu/ wysuszeniu:	Przezroczysty
Gęstość ca.:	1.1 g/cm ³
Rozcieńczanie:	Rozcieńczać tylko wodą
Zdolność wypełniania:	Zero
Minimalna odporność na temperaturę:	-20 °C
Maksymalna odporność na temperaturę:	60 °C
Odporność na wilgoć:	Dobra
Czas otwarty ca.:	8 minut
Malowalność:	Dobra
Wartość pH ca.:	7
Nacisk:	5-10 kg/cm ²
Ciało stałe ca.:	50 %
Czas nacisku (+20oC):	15 minut (więcej w przypadku naprężeń)
Lepkość:	Płynny
Lepkość ca.:	12000 mPa·s
Wodoodporność:	Ograniczona
Punkt bieli:	3 °C

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Dokładnie zamknij pojemnik i przechowuj w suchym, chłodnym i wolnym od mrozu miejscu.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.