



RUBBER REPAIR

FLEXIBELE, STERKE REPARATIEPASTA



PRODUCTOMSCHRIJVING

Reparatiepasta voor het repareren, beschermen en waterdicht maken van 1001 zaken.

TOEPASSINGSGEBIED

Ideaal voor het lijmen, afdichten en opvullen van: rubber, leer, textiel, neopreen, diverse kunststoffen (zoals Hypalon®), hout, metaal of keramiek. Uitermate geschikt voor het repareren van: (sport)schoenen (zolen en hakken), laarzen, handschoenen, slippers, (hockey)sticks, opblaasbare voorwerpen (zoals boten, luchtbedden) van rubber of zacht PVC, regenpakken, reistassen, wetsuits, duikuitrusting, tenten, (paarden)zadels, decoratie-artikelen, autolichten en het verstevigen van stiknaden. Ook voor het opvullen van naden en kieren.

Polypropyleen (PP), Polyethyleen (PE) en P.T.F.E.

EIGENSCHAPPEN

- Sterk
- Waterbestendig
- Blijvend flexibel
- Universeel
- Vullend
- Chemicaliën- en weersbestendig
- Temperatuurbestendig van - 40°C tot + 120°C
- Transparant

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C en of bij een zeer lage relatieve luchtvochtigheid.

Eisen oppervlakken: Het te repareren materiaal moet door en door droog zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Delen zeer goed schoon- en vetvrij maken. Altijd opruwen met bijgeleverd schuurpapier.

Gereedschap: Schuurpapier en spatel (bijgeleverd)

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik een spatel om de pasta in een gelijkmatige laag van ten minste 2 mm rondom het te repareren gebied aan te brengen (bij voorkeur op het gehele oppervlak). Maak de pasta glad met een spatel. Reparatie van schoenzolen en rubberboten: materialen moeten perfect schoon en door en door droog zijn. Altijd goed schuren. Breng een dunne laag pasta aan (minder dan 1 mm). Druk het bijgevoegde polyester gaas (min. breedte van 2,5 cm) in de pasta met behulp van bijgevoegde spatel. Breng een dunne laag pasta aan op en rond het gaas. Gladstrijken met spatel en een beetje afwasmiddel. Minimaal 48 uur laten uitharden.

Vlekken/resten: Verwijder pastaresten onmiddellijk met aceton. Droge pastaresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

Aandachtspunten: Vastzittende dop onder de hete kraan losdraaien en eventueel uitgeharde pasta in de tubedop met een scherp mes verwijderen. Bison Rubber Repair hardt uit onder invloed van luchtvochtigheid. Hierdoor kan een lichte schuimvorming ontstaan. Een lage luchtvochtigheid kan het uithardingsproces vertragen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



RUBBER REPAIR

FLEXIBELE, STERKE REPARATIEPASTA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	SMP-polymeer
Chemicaliën- bestendigheid:	Goed
Kleur:	Transparant
Doorhardingssnelheid:	1 mm/24h
Dichtheid ca.:	1.1 g/cm ³
Elasticiteit:	Beperkt
Vullend vermogen:	Zeer goed
Eindsterkte:	800 N/cm ²
Eindsterkte na:	24 uur. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals materialen, temperatuur en vochtigheid
Hardheid (Shore A):	80
Aanvangshechting na:	10 minuten. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals materialen, temperatuur en vochtigheid
Minimale temperatuurbestendigheid:	-40 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	120 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Overschilderbaarheid:	Goed
Afschuifsterkte:	800 N/cm ²
Huidvormingstijd:	5 minuten
Vastestofgehalte ca.:	100 %
Oplosmiddelvrij:	Ja
UV-bestendigheid:	Goed
Viscositeit:	Tixotroop
Waterbestendigheid:	Zeer goed

OPSLAGCONDITIES

Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.