



VLOERBEDEKKINGSLIJM

KANT & KLARE DISPERSIELIJM VOOR ALLE SOORTEN VLOERBEDEKKING EN TAPIJTTEGELS



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant & klare dispersielijm voor het permanent verlijmen van alle soorten vloerbedekking en tapijttegels. Bestemd tegen intensief gebruik. Geschikt voor vloerverwarming, vochtbestendig en rolstoelvast.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het permanent lijmen van tapijt en tapijttegels met jute- of latexrug, latexschuimrug, naaldvilt, linoleum, vinyl op vilt, kurkvloerbedekking, homogene vinylvloerbedekking, vloerbedekking met vinylschuimrugzijde en cushioned (opgeschuimd) vinyl (Novilon) op poreuze ondergronden (cement, beton en hout).

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor intensief gebruik (trappen, kantoren)
- Rolstoelvast
- Geschikt voor vloerverwarming
- Vochtbestendig
- Oplosmiddelvrij

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Beschadigde of ongelijke vloeren eerst egaliseren.

Gereedschap: Fijngetande spatel: Lijmkam No. 1 voor PVC-vloerbedekking en Lijmkam No. 2 voor tapijten.

VERWERKING

Verbruik: Voor PVC-vloerbedekking ca. 3 m²/kg en voor tapijten ca. 2,5 m²/kg

Gebruiksaanwijzing:

Alifatische koolwaterstoffen, tensides, zeep. PU schuurkorrels.

Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met water. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Aandachtspunten: Geschikt voor vloeren met vloerverwarming. Bij verlijming op ondergronden van hout kan aftekening van de naden optreden. Wij adviseren altijd de voorschriften van de fabrikant in acht te nemen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Acrylaatcopolymeerdispersie
Kleur:	Camee
Dichtheid ca.:	1.47 g/cm ³
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	24 uur
Eindsterkte na:	24 uur
Minimale toepassingstemperatuur:	15 °C
Minimale temperatuurbestendigheid:	-20 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	50 °C
Vochtbestendigheid:	Beperkt
Open tijd ca.:	40 minutes
pH-waarde ca.:	7,0-8,0
Vastestofgehalte ca.:	75 %
Viscositeit:	Pasteus
Waterbestendigheid:	Niet

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.