



# CONCRETE & CEMENT SEALANT

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟΎΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΪΧΟΥΣ (ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ)



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Στεγανοποιητικό αποκατάστασης, υψηλής ποιότητας, έτοιμο προς χρήση, για την επισκευή μεγάλων ρωγμών και σχισμών στους αρμούς κονιάματος, τους τοίχους, στο σκυρόδεμα, κλπ. Χρησιμοποιείται για εσωτερική και εξωτερική πλήρωση, βάφεται, τρίβεται και παραμένει μόνιμα παντός καιρού.

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για επισκευή μεγάλων ρωγμών και σχισμών σε αρμούς κονιάματος, τοίχους (από μπετόν), για χρήση και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για την αποκατάσταση κατεστραμμένων αρμών (κονιάματος) σε παλιούς τοίχους. Άριστη πρόσφυση σε πολλά οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, πλινθοδομές και πέτρα. Ακατάλληλο για πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), ΡΤFE και άσφαλτος.

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή από το φυσίγγιο
- Άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεμα, μπετόν και πέτρα
- Για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Πολύ γρήγορη δράση: μέσα σε λίγες ώρες το στεγανοποιητικό καθίσταται αδιάβροχο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτικό
- Επιδέχεται λείανση
- Επιδέχεται βαφή
- Δεν συρρικνώνεται
- Δομή και γκρι χρώμα σκυροδέματος
- Επιδέχεται λείανση

## ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

**Συνθήκες εργασίας:** Εφαρμόστε μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +40°C.

**Απαιτήσεις επιφάνειας:** Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη, σκουριά και λίπη.

**Εργασία:** Χρησιμοποιήστε την φύσιγγα με το πιστόλι σιλικόνης Power Pistol. Για να ανοίξετε την φύσιγγα και να ομολοποιήσετε το σφραγιστικό χρησιμοποιήστε το πολυεργαλείο Multi Tool.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

**Χρήση:** 1 φύσιγγα για 6,5 m αρμού, αρμός 8 x 6 mm.

### Οδηγίες χρήσης:

Χρησιμοποιήστε το πιστόλι σιλικόνης για να χειριστείτε τη φύσιγγα. Ανοίξτε την φύσιγγα κόβοντας την πλαστική θηλή στην κορυφή της φύσιγγας με κοφτερό μαχαίρι. Βιδώστε το ακροφύσιο και λοξοτομήστε στο επιθυμητό πλάτος. Βεβαιωθείτε ότι το ελάχιστο πάχος της ένωσης είναι 8 mm. Για ενώσεις πάχους έως 12 mm, εφαρμόστε στεγανοποίηση βάθους 6 mm στην ένωση. Σε περίπτωση πλατύτερων ενώσεων, το βάθος της ένωσης πρέπει να ανέρχεται στο μισό του πλάτους της. Οι βαθύτερες ενώσεις πρέπει να πληρώνονται με αφρώδες κορδόνι υποστήριξης αρμού. Εφαρμόστε μεταξύ +5°C και +40°C. Κόψτε το φυσίγγιο κάτω από το βιδωτό σπείρωμα και, κατόπιν, βιδώστε το ακροφύσιο στο φυσίγγιο. Χρησιμοποιήστε ένα πιστόλι στεγανοποιητικού για να ωθήσετε το στεγανοποιητικό ομοιόμορφα μέσα στον αρμό και πιέστε και επεξεργαστείτε το στεγανοποιητικό Concrete Sealant εντός 5 λεπτών, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο λείανσης του υλικού. Για μεγαλύτερες περιοχές εξομαλύνετε με μια σπάτουλα στοκαρίσματος.

**Λεκέδες / υπολείμματα:** Αφαιρέστε αμέσως λεκέδες με νέφτι.

Τα ξηραμένο στεγανοποιητικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

**Σημεία προσοχής:** Να μην εφαρμόζεται σε τοίχους που θα είναι εκτεθειμένοι πλήρως στο ηλιακό φως κατά την εφαρμογή. Αυτό μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν συνιστάται για διαστελλόμενους αρμούς. Σε λίγες ώρες, το σφραγιστικό θα είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Χρώμα:                      | ΓΚΡΙ     |
| Εκαστικότητα:               | Μηδέν    |
| Ικανότητα πλήρωσης:         | Καλό     |
| Αντοχή στη μούχλα:          | Μηδέν    |
| Αντοχή στην υγρασία:        | Καλό     |
| Στέρεες ύλες Περίπου:       | 85 %     |
| Αντοχή στην UV ακτινοβολία: | Καλό     |
| Ιξώδες:                     | Παστώδες |

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται σε κατάλληλα σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό μέρος μεταξύ + 5 ° C και + 25 ° C.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.