



GRIZZLY MONTAGE POWER

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΑΡΧΙΚΟ ΆΡΠΑΓΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξαιρετικά δυνατή και γρήγορη κατασκευαστική κόλλα γενικής και εσωτερικής χρήσης, με ισχυρό αρχικό άρπαγμα ($500\text{kg}/\text{m}^2$ σε 10 δευτερόλεπτα) και τελική δύναμη ($60\text{kg}/\text{cm}^2$ σε 24 ώρες). Κατάλληλη για συγκόλληση όλων των ειδών αντικειμένων σε πορώδεις επιφάνειες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλη για όλως των ειδών αντικείμενα: π.χ. Trespa®, σίδερο, αλουμίνιο, ψευδάργυρο, (ανοξείδωτο) ατσάλι, και άλλα μέταλλα, πέτρα, κεραμικά, τοιμέντο, τούβλο, γύψο, γυαλί, PVC, ABS, PC, PMMA και άλλα συνθετικά υλικά (δοκιμάστε σε ένα σημείο πρώτα), φελλό και αφρό πολυστερίνης, σε πορώδης επιφάνειες όπως ξύλο, πέτρα, τοιμέντο, γύψος και μοριοσανίδες. Όλα τα είδη αντικειμένων: π.χ. σοβατεπί, πηχάκια, πλαίσια παραθύρων, πλάκες ανοξείδωτου χάλυβα, κουφώματα, προσόψεις, μονωτικά υλικά, επενδύσεις σκάλας, υλικά επίστρωσης, δάπεδα πατώματος, γυψοσανίδες, κεραμικά πλακάκια, διακοσμητικά πολυστερίνης και τελειώματα.

Ακατάλληλο για PE, PP, PTFE, τοιμέντο, επιφάνειες μόνιμα υγρές και για συγκόλληση μη πορώδους υλικού σε μη πορώδες υπόστρωμα. Όταν κολλάτε πλαστικά πάντα να κάνετε πρώτα τεστ πρόσφυσης. Η κόλληση σε πλαστικά μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του συνθετικού και την ποιότητα του πλαστικού.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ισχυρό αρχικό άρπαγμα ($500\text{kg}/\text{m}^2$ σε 10 δευτερόλεπτα) και τελική δύναμη ($60\text{kg}/\text{cm}^2$ σε 24 ώρες).
- Για όλα τα υλικά
- Κατάλληλο για πορώδεις και άνισες επιφάνειες
- Για εσωτερική χρήση

- Εύκολη στην εφαρμογή
- Γεμίζει κενά
- Χωρίς διαλύτες
- Μόνιμα ελαστική
- Διορθώνεται
- Ανθεκτική στην υγρασία
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ $+5^\circ\text{C}$ και $+40^\circ\text{C}$.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Και οι δυο επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη. Το ένα από τα δυο μέρη πρέπει να είναι πορώδες (απορροφητικό).

Εργαλεία: Απλώστε το προϊόν χρησιμοποιήστε μαχαίρι στόκου ή σπάτουλα για να εφαρμόσετε. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα σφυρί από καουτσούκ για να χτυπήσετε ελαφρά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Πριν από τη χρήση, τρυπήστε τη μεμβράνη του σωληνάριου με την ακίδα που είναι ενσωματωμένη στο καπάκι.

Απλώστε στην μια πλευρά σε στέρεη, καθαρή από σκόνη και λίπη επιφάνεια. Απλώστε σε τελείες ή γραμμές ($10\text{-}40\text{ cm}$). Πιέστε σταθερά ή χτυπήστε και αφήστε να σκληρύνει. Υποστηρίζτε βαριά υλικά για 10 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε το περίσσευμα της κόλλας αμέσως με αιμμωνία. Τελική ωρίμανση μετά από 24 ώρες ανάλογα με την επιφάνεια και τις συνθήκες.

Λεκέδες / υπολείμματα: Χρησιμοποιήστε νερό για τον καθαρισμό των εργαλείων και για την αφαίρεση υγρών λεκέδων και υπολειμμάτων. Τα στεγνά υπολείμματα κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με μηχανικά μέσα.

Συμβουλή: Προτείνουμε την Bison Grizzly Montage Power για εσωτερική χρήση. Προτείνουμε την Bison Grizzly Montage Extreme για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



GRIZZLY MONTAGE POWER

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΑΡΧΙΚΟ ΆΡΠΑΓΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Διασπορά ακρυλικού
Αντοχή στα χημικά:	Καλό
Χρώμα:	Κρεμ
Πυκνότητα Περίπου:	1.28 g/cm ³
Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης Περίπου*:	Αρχικό άρπαγμα σε 10 δευτερ.
Εκαστικότητα:	Καλό
Ικανότητα πλήρωσης:	Καλό
Τελική δύναμη συγκόλλησης Μετά:	24 ώρες
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-20 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	80 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Καλό
Ικανότητα βαφής:	Πολυ Καλό
Στέρεες ύλες Περίπου:	65 %
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Πολυ Καλό
Ιξώδες:	Παστώδες
Αντοχή στο νερό:	Περιορισμένα

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Κλείστε το δοχείο κατάλληλα και αποθηκεύστε σε στεγνό και δροσερό μέρος με απουσία πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.