



PU FLEX BRTVILO NA BAZI POLIURETANA

BRTVILO ZA BRTVLJENJE I LIJEPLJENJE U EKSTREMnim (VREMENSKIM) UVJETIMA



OPIS PROIZVODA

PU FLEX je visokokvalitetno brtviло na bazi poliuretana za brtvljenje i lijepljenje u ekstremnim (vremenskim) uvjetima.

PODRUČJA UPORABE

Pogodno za vodootporno brtvljenje spojeva duž okvira prozora i dimnjaka, pukotina na zidovima. Također prikladno za lijepljenje crijeva i dijelova krovnih žljebova. Veže se za mnoge građevinske materijale, kao što su cigle, drvo, kamen i razne vrste plastike.

KARAKTERISTIKE

- Vodootporno
- Može se prebojiti
- Trajno elastično
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Otporno na UV zračenje
- Ne stišće se
- Veže se za gotovo sve materijale

PRIPREMA

Radni uvjeti: Nanosite samo na temperaturama od +5 °C do +40 °C.

Zahtjevi za površinu: Površina mora biti suha, čista i bez prašine, hrđe i masnoća.

Alati: Nanesite brtviло s Bison Power pištoljem za kartuše.

Pomoću Multi Tool višenamjenskog alata otvorite kartuš i obradite brtviло.

PRIMJENA

Pokrivenost: Sadržaj je prikladan za približno 8 do 15 m (ovisno o promjeru spoja).

Upute za uporabu:

Upotrijebite pištolj za kartuše za rukovanje kartušom. Otvorite kartuš tako da oštrim nožem odrežete plastični vrh s gornje strane navoja. Pričvrstite mlaznicu na kartuš i zarežite pod kutom da biste dobili željenu širinu otvora.

Prije nanošenja malo navlažite spoj vodom. Ubrizgajte brtviло ravnomjerno u spoj te odmah zagladite spoj s mokrim nožem za kit. Ostavite da se suši najmanje 24 sata. Odmah uklonite višak brtvila vodom.

Mrlje/ostaci: Mokre ostatke odmah uklonite vodom. Osušeni ostaci mogu se ukloniti samo mehaničkim putem.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Kemijska baza: | Polyurethane |
| Boja: | Crna |
| Brzina stvrdnjavanja: | 4 mm/24h |
| Elastičnost: | Dobro |
| Kapacitet ispunjavanja: | Dobro |
| Maksimalna temperatura primjene: | 80 °C |
| Minimum temperature resistance: | -40 °C |
| Otpornost na vlagu: | Dobro |
| ph - vrijednost pribl.: | 12 |
| Otpornost na UV zračenje: | Dobro |
| Viskoznost: | Pastozna |

ROK TRAJANJA

Čuvajte u dobro zatvorenom pakiranju na suhom mjestu na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.