



# BISON KIT® LJEPILO ZA CIPELE

SUPER SNAŽNO, KRISTALNO ČISTO, UNIVERZALNO KONTAKTNO LJEPILO



## OPIS PROIZVODA

Super snažno, kristalno čisto, univerzalno kontaktno ljepilo na bazi poliuretanske gume, smola i otapala.

## PODRUČJA UPORABE

Idealno za lijepljenje mnogih prozirnih materijala, poput pleksiglasa, perspeksa, polikarbonata. Također lijepi (sintetičku) kožu, vinil, mekani PVC, pluto, platno, tekstil i mnoge krute i meke sintetičke, uključujući PVC, ABS i polistiren. Vrlo pogodno za popravak predmeta kao što su cipele, torbe, igračke, korice za knjige, pločice s imenima i stvaranje ručnih radova (hobi). Idealno pogodno za lijepljenje PVC obloge za ribnjak. Polistirenska pjena (Tempex®), PE, PP, PTFE i vinil.

## KARAKTERISTIKE

- Kristalno prozirno
- Trenutno lijepi
- Super snažno
- Ne mijenja boju
- Prikladno za materijale pod naprezanjem
- Univerzalno
- Otporno na vlagu i mraz
- Jednostavno za upotrebu

## PRIPREMA

**Radni uvjeti:** Ljepilo i dijelove koje lijepite upotrebljavajte samo na sobnoj temperaturi. Relativna vlažnost mora biti ispod 65%. Time se izbjegava stvaranje mjehurića u krajnjem proizvodu. Kada se spoji, korekcije nisu više moguće. Uvijek najprije testirajte na (neprimjetnom) dijelu površine.

**Zahtjevi za površinu:** Površine moraju biti suhe, čiste, bez prašine i masnoća te moraju dobro odgovarati.

**Predobrada površine:** Za optimalan rezultat očistite i uklonite masnoću s površina koje ćete lijepiti.

**Alati:** Za prekrivanje većih površina upotrijebite čvrsti kist ili nanosač ljepila sa sitnim zupcima (1 mm). Valjkom ili gumenim čekićem čvrsto spojite materijale.

## PRIMJENA

**Pokrivenost:** 2 – 2,5 m<sup>2</sup>/litri, nanoseno na obje površine, ovisno o vrsti materijala koje lijepite.

### Upute za uporabu:

Should preferably not be diluted

Nanesite ljepilo tanko i ravnomjerno na obje površine pomoću nanosača ljepila sa sitnim zupcima (1 mm) ili kistom. Ostavite da se obje površine osuše 10 do 25 minuta. Čim ljepilo prestane vući niti spojite dijelove. Korekcije tada više nisu moguće. Izbjegavajte zadržavanja mjehurića zraka. Čvrsto lupkajte, prođite valjkom ili pritisnite materijale.

**Mrlje/ostaci:** Odmah uklonite mokre ostatke ljepila. Osušeni višak ljepila može se ukloniti samo mehanički ili proizvodom za skidanje boje (uz prethodni test).

**Napomene:** Za optimalne rezultate ljepilo i dijelovi koje lijepite moraju biti na sobnoj temperaturi (nikako nemojte upotrebljavati na temperaturi ispod +10 °C). Završna snaga lijepljenja ovisi o primijenjenom pritisku. Stoga što čvršće pritisnite po čitavoj površini. U slučaju da je zalijepljeni spoj između poroznih materijala izložen dugotrajnom kontaktu sa vodom, ljepilo bi se moglo odvojiti od mokre površine.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Polyurethane rubber
Boja:	Prozirno
Minimum temperature resistance:	-15 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	70 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Čvrsta tvar pribl.:	22 %
Viskoznost:	Tekuća

## ROK TRAJANJA

Čuvajte dobro zatvoreno na hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja. Rok trajanja iznosi najmanje 24 mjeseca.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.