




EPOXY REPAIR UNIVERSAL

IZNIMNO ČVRST DVOKOMPONENTNI EPOKSIDNI KIT



OPIS PROIZVODA

Dvokomponentni epoksidni kit za 1001 trajni popravak i obnovu.

PODRUČJA UPORABE

Za 1001 popravak u kući i oko kuće, na automobilu, čamcu i kamp-kućici, strojevima i alatima. Ispunjava pukotine i rupe u kamenu, drvetu, čeliku i sintetičkim materijalima kao što su poliester i epoksidni spojevi. Savjet: može se upotrebljavati i kao modelirajući čep za popunjavanje rupica od vijaka.

Nije prikladno za PE (polietilen), PP (polipropilen) i PTFE

KARAKTERISTIKE

- Brzo
- Može se prebojiti
- Lako se nanosi
- Ne stiže se
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu

PRIPREMA

Radni uvjeti: Upotrebljavajte samo na temperaturama od +15 °C do +25 °C.

Osobna sigurnost: Za vrijeme obrade po mogućnosti nosite rukavice. Nakon upotrebe odmah temeljito operite ruke sapunom i vodom.

Predobrada površine: Površina se mora dobro ispjeskariti, a zatim očistiti i ukloniti masnoća.

Alati: Vlažni nož za rezanje potrebne količine sa stika.

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Odrežite potrebnu količinu sa stika vlažnim nožem (vratite foliju). Mijesite prstima dok ne dobijete homogenu boju (tamnosiva).

Ako se teško mijesi, zagrijte stik na sobnu temperaturu.

Upotrebljavajte i oblikujte unutar 2 minute od miješanja. Višak mase odrežite nožem. Prije početka stvrdnjavanja uklonite otiske prstiju trljanjem vodom ili vlažnom krpom.

Mrlje/ostaci: Prije početka stvrdnjavanja uklonite otiske prstiju trljanjem vodom ili vlažnom krpom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Epoksidna smola
Otpornost na kemikalije:	Water, oil, grease, solvents, diluted acids and alkalis
Boja nakon stvrdnjavanja/sušenja:	Siva
Konzistencija:	Solid putty
Gustoća približno:	2,18 g/cm ³
Kapacitet ispunjavanja:	Vrlo dobro
Konačna snaga sveže (Aluminij):	6 N/mm ²
Konačna snaga sveže nakon:	24 sata
Vrijeme rukovanja:	1 sat
Minimalna temperatura primjene:	10 °C
Minimum temperature resistance:	-30 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	120 °C
Otpornost na vlagu:	Vrlo dobro
Mogućnost bojenja:	Da
Radno vrijeme:	5 minuta
Otapalo besplatno:	Da
Otpornost na UV zračenje:	Vrlo dobro
Otpornost na vodu:	Dobro
Topiv u vodi:	Ne

ROK TRAJANJA

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.