



SUPER SILICONE KITCHEN

ZEER SNELLE SILICONENKIT VOOR HET ELASTISCH AFDICHTEN VAN AANSLUITVOEGEN, NADEN EN KIEREN IN DE KEUKEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, neutrale, zeer snelle siliconenkit voor het elastisch afdichten van aansluitvoegen, naden en kieren in de keuken. Uiterst hygiënisch voor gebruik in de keuken waar voedsel bereid wordt, zuurvrij, slijtvast, UV-, kokend water en verouderingsbestendig. Bestand tegen alle gangbare schoonmaakmiddelen. Keuken gebruiksklaar na 3 uur.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het afdichten bij toepassingen in de keuken zoals voegen tussen aanrecht, tegelwand en vloer, spoelbak en tegelwanden onderling. Uitstekende hechting op alle materialen in en rondom de keuken zoals glas, natuursteen, composiet, graniet, geschilderd hout, beton, RVS en vele andere metalen en kunststoffen. Uitermate geschikt voor toepassing met een hoge hygiëne eis.

Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), PTFE en bitumen.

EIGENSCHAPPEN

- Voedselveiligheid – ISEGA goedgekeurd
- Hygiënisch
- Zuur- en oplosmiddelvrij
- Elastisch
- Schimmelwerend
- Bestand tegen temperaturen tussen -50°C en +120°C
- Zeer snel
- Waterbestendig
- Duurzaam ·bestand tegen reinigingsmiddelen
- Geurarm

KEUREN & NORMERINGEN

Certificaten	
	ISEGA: Food Contact Approved

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en stof-, roest- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Voor een mooi resultaat schilderstape langs de randen van de voeg aanbrengen. Voorkom zonodig drievlakshechting door opvulschuimsnoer of PE folie in de voeg aan te brengen.

Gereedschap: Multi Tool to open the Tube and tooling the sealant.

VERWERKING

Verbruik: Inhoud geschikt voor ca. 8-15 meter (afhankelijk van de diameter van de voeg).

Gebruiksaanwijzing:

Open the cartridge by cutting off the plastic nozzle at the desired width with a sharp knife or Multi tool.

Kit met een kitpistool gelijkmatig in de voeg spuiten en binnen 5 á 10 minuten gladstrijken met een zuurvrije zeepoplossing (gebruik bijvoorbeeld een natte vinger of kitstrijker).

Schilderstape direct na het gladstrijken verwijderen en koker afsluiten. Na 15 minuten vormt zich een oppervlaktehuid.

Uitharding 4 mm in 24 uur, afhankelijk van relatieve vochtigheid en temperatuur.

Vlekken/resten: Vlekken direct verwijderen met terpentine.

Uitgeharde kit is enkel mechanisch of met BISON Siliconenkitrestenverwijderaars te verwijderen.

Aandachtspunten: Keuken na 3 uur te gebruiken (waterbestendig).

Kit is echter nog niet volledig uitgehard, niet aanraken of belasten. Inhoud geschikt voor circa 15 m voeg van 6x6 mm.

Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren. Houdbaarheid minimaal 15 maanden. Na opening beperkt houdbaar.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



SUPER SILICONE KITCHEN

ZEER SNELLE SILICONENKIT VOOR HET ELASTISCH AFDICHTEN VAN AANSLUITVOEGEN, NADEN EN KIEREN IN DE KEUKEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Silicone elastomeer
Chemicaliën-bestendigheid:	Zeer goed
Doorhardingssnelheid:	3 mm/24h
Dichtheid ca.:	1,03 g/cm ³
Elasticiteit:	Zeer goed
Rek bij breuk:	400 %
Vullend vermogen:	Zeer goed
Vlampunt:	K3 (>55°C)
Hardheid (Shore A):	24
Max. toelaatbare vervorming:	25 %
Minimale toepassingstemperatuur:	5 °C
Maximale toepassingstemperatuur:	40 °C
Minimale temperatuurbestendigheid:	-40 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	150 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Huidvormingstijd:	10 minuten
UV-bestendigheid:	Zeer goed
Viscositeit:	Pasteus

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.