



YOU CAN STICK: STONE

PREMIUM KVALITETA, JEDNOSTAVNA ZA KORIŠTENJE, LJEPILO ZA MONTAŽU NA BAZI INOVATIVNE POLIMER TEHNOLOGIJE



OPIS PROIZVODA

BISON Možete zalijepiti: Kamen je ljepilo premium kvalitete, jednostavno za korištenje, orijentirano na materijale, na bazi polimer tehnologije i bez otapala. Može se koristiti za lijepljenje stvari poput kamena, mramora, granita, travertina, opeke, vapnenca i škriljevca, da spomenemo samo nekoliko, na mnoge površine. Nanesite, zalijepite, gotovo.

PODRUČJA UPORABE

Zalijepite kamen materijale poput pločica, prozorskih klupica, kamenih blokova, pragova od mramora, granita, travertina, pješčenjaka, vapnenca, škriljevca, prirodnog kamena, (aeriranog) betona na druge kamen materijale i na mnoge druge materijale poput drva, metala (poput željeza, aluminija, cinka), gipsane ploče, stakla, plastike (prvo isprobajte), itd.

Nije prikladno za PE, PP, PTFE, čisti gips i bitumen. Prilikom lijepljenja plastike uvijek prvo izvršite test prionjivosti. Prionjivost na plastiku može varirati ovisno o vrsti sintetičkog materijala i kvaliteti plastike.

KARAKTERISTIKE

- 100% bez kiselina i otapala
- Ekstra snažno
- Unutarnje i vanjske površine
- Ekstra brzo
- Otporno na temperature
- Za (ne)ravne površine
- Otporno na vodu/ vlagu
- Visoka početna prionjivost
- Visoka konačna čvrstoća
- Lako za primjenu
- Fleksibilno i elastično

• Ispravivo

PRIPREMA

Radni uvjeti: Primijenite samo na temperaturama između +5 °C i +40 °C.

Zahtjevi za površinu: Površine moraju biti čiste, bez prašine i masnoće. Površina mora biti čvrsta. Površina može biti malo vlažna. Upotreba temeljnog premaza nije potrebna.

Alati: Kartušna pištolj, oštar nož ili Bison Multi Tool i gumeni čekić.

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Prije upotrebe otvorite kartušu na vrhu rezanjem plastične bradavice iznad navoja oštrim nožem ili Bison Multi Tool-om. Postavite mlaznicu na kartušu i odrežite pod kutom do željenog promjera.

1. Nanesite – Prvo očistite površine i uklonite prašinu i masnoću. Nanesite ljepilo u dugim trakama ili točkama (svakih 10–40 cm) na jedan od dva dijela koje želite spojiti. 2. Zalijepite – Čvrsto pritisnite oba dijela zajedno i/ili ih pažljivo udarite gumeni čekićem. Kada lijepite teške materijale, možda će biti potrebna podrška. 3. Gotovo – Nakon 4 sata vaša veza je super jaka zahvaljujući našoj formuli s polimer tehnologijom. Ovaj vremenski period može biti duži ili kraći ovisno o korištenim materijalima, površinama, temperaturi i vlažnosti.

Mrlje/ostaci: Odmah uklonite ostatke ljepila s amonijakom. Suhi ostaci ljepila mogu se ukloniti samo mehanički.

Napomene: Sljedeća vremena sušenja temelje se na lijepljenju najmanje jednog poroznog materijala i sloju ljepila debljine približno 1 mm. Ako se lijepe dva neporozna materijala i/ili je sloj ljepila deblji, vremena sušenja mogu biti znatno duža. Kada se ne koristi, čuvajte pakiranje čvrsto zatvoreno i pohranite na suhom, hladnom i bezmraznom mjestu. Nakon otvaranja, rok trajanja je ograničen, dok je neotvoreni rok trajanja 18 mjeseci. 56% formule ljepila sastoji se od obnovljivog sirovog materijala. Pakiranje 95% reciklirane plastike - isključuje mlaznicu i klip.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primijenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.



YOU CAN STICK: STONE

PREMIUM KVALITETA, JEDNOSTAVNA ZA KORIŠTENJE, LJEPILO ZA MONTAŽU NA BAZI INOVATIVNE POLIMER TEHNOLOGIJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

100% modul:	1.6 MPa
Kemijska baza:	SMP polimer
Otpornost na kemikalije:	Dobro
Boja:	Bijela
Brzina stvrdnjavanja:	1.5 mm/24h
Gustoća približno:	1,58 g/cm ³
Elastičnost:	Dobro
Prekidno istezanje:	125 %
Kapacitet ispunjavanja:	Vrlo dobro
Konačna snaga sveze:	250 N/cm ²
Konačna snaga sveze nakon:	4 sata. Ovo može varirati s obzirom na okolnosti, kao što su materijala, temperatura i vlaga.
Čvrstoća (Shore A):	65
Početna snaga sveze nakon:	30 minuta. Ovo može varirati s obzirom na okolnosti, kao što su materijala, temperatura i vlaga.
Početna snaga sveze:	100 N/cm ²
Initial tack:	Izuzetno visoka
Initial tack after:	10 sekundi
Minimum temperature resistance:	-40 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	100 °C
Otpornost na plijesan:	Dobro
Otpornost na vlagu:	Vrlo dobro
Mogućnost bojenja:	Dobro
Smična čvrstoća:	250 N/cm ²
Skupljanje približno:	0 %
Vrijeme sušenja površinskog sloja:	10 minuta
Čvrsta tvar približno:	100 %
Otapalo besplatno:	Da
Rastezna čvrstoća (N/cm ²) približno:	180 N/cm ²
Otpornost na UV zračenje:	Dobro
Viskoznost:	Pastozna
Otpornost na vodu:	Dobro

ROK TRAJANJA

Čuvati suho u zatvorenoj ambalaži između +5 °C i +25 °C.

VELIČINE PAKIRANJA

440g

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.